



Fiche technique

5500

Cire durcissante

usage : intérieur

phase : huileuse

Pour conserver les propriétés naturelles d'un plancher en bois, il est important d'utiliser un traitement qui laisse respirer le support. La cire durcissante permet d'obtenir une finition satinée et une meilleure résistance à l'usure : c'est la cire de carnauba qui lui confère la dureté.

Utilisation : Finition pour plancher en bois, liège, terre cuite non émaillée, porte, meuble. Sur bois neuf, imprégnez d'abord avec l'Huile durcissante Galtane (réf.5050) qui renforce le support et égalise l'absorption.
Les surfaces vernies peuvent recevoir aussi cette finition. Ne pas appliquer à l'extérieur.

Propriété : Pâte de cire transparente, teinte cire d'abeille, issue de matières premières renouvelables. Bonne résistance à l'eau et anti-salissure, permet au support de respirer, antistatique, facile à utiliser. Viscosité : pâteuse. Densité : environ 0,88g/m²

Composition : Cire d'abeille, cire de carnauba, huile de lin, véritable térébenthine.

Outils : chiffon, pad de lustrage.

Préparation : le support doit être sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Sur bois neuf, imprégnez d'abord avec l'Huile durcissante Galtane (réf. 5050) qui renforce le support et égalise l'absorption.

Mise en œuvre : Massez régulièrement une très fine couche de cire avec un chiffon non pelucheux ou avec une cireuse sans laisser de noix de cire sur la surface.
Évitez les surplus qui laissent des traces blanchâtres . Polir après 24 heures (à 20°C) à l'aide d'un chiffon, d'une brosse ou d'une cireuse qui permet d'obtenir une surface satinée et dure. Bien aérer pendant et après le travail. Sur bois neuf, imprégnez d'abord avec l'Huile durcissante (réf 5050) qui renforce le support et égalise l'absorption.
Travailler à un minimum de +15 °C.

Utilisation prudente pendant les 2 premiers jours. Durcissement total après une ou plusieurs semaines.

- Séchage :** 18 - 24h
- Rendement :** 50 m2 / litre. Respecter la quantité de cire au m2 : une sur-épaisseur ne se lustre pas facilement et reste longtemps collante !
- Nettoyage des outils :** au Solvant végétal Galtane (réf. 5060)
- Entretien :** Aspirer, nettoyer le sol avec le "Nettoie-tout" GALTANE et protéger avec le "Carnauba".
- En cas de taches, imprégner un tampon abrasif (Siavlies : fibres synthétiques résistantes, pour le nettoyage et le ponçage des surfaces en bois) de Cire durcissante, frotter, repasser avec un chiffon doux.

Précautions et stockage : Conservation 2 ans. Stocker dans un endroit frais et sec

Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons, poussières des sacs des ponceuses et vêtements de travail imprégnés d'huile et de cre : risque d'auto-combustion. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures naturelles se gardent aussi hors de portée des enfants.

Xn : Même de par l'utilisation de térébenthine naturelle, le produit est reconnu comme faiblement nocif. Veuillez ventiler pendant l'application.

Inflammable : faire sécher les chiffons imprégnés à l'extérieur ou les ranger dans un récipient métallique fermé.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme responsables des travaux réalisés. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl

chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

avr.-07