



Fiche technique

8145

## Fixatif

---

---

usage : intérieur

---

---

phase : poudreuse

---

---

- Utilisation :** Couche de fond transparente, qui se dilue à l'eau, utilisable à l'intérieur, avant l'application de la peinture murale (ref.8140), de la peinture à la chaux (réf. 8888) ou d'une finition à base de caséine (peinture à la caséine, enduit décoratif, colle à carrelage, etc.). Diminue et régularise les degrés d'absorption des fonds homogènes très absorbants. Renforce les supports légèrement friables (il convient ici de faire un essai au préalable). Application sur supports non traités comme les enduits à la chaux, au plâtre, au ciment, à l'argile, les plaques de plâtre (recouvert d'enduit sur toute la surface), plâtre et cellulose, ainsi que les pierres calcaire, en grès, le béton. Ne convient pas aux supports lisses, non absorbants, ou humides en permanence. Peut s'utiliser dans des pièces humides, à condition qu'il existe une bonne aération. Le Fixatif n'est pas un primaire opacifiant. Il ne s'utilise pas comme primaire sur les plaques de plâtres.
- Propriétés :** Poudre à mélanger à l'eau. Le fixatif à la caséine est facile à utiliser, son rendement est excellent, il pénètre bien dans le support. Il est incolore, laisse respirer le support, aucun conservateur n'entre dans sa composition. Les résidus sont compostables.
- Composition :** Caséine, acide silicique, soude.
- Préparation :** Le support doit être non traité, dépoussiéré, sec, propre, dégraissé et absorbant.  
· Eliminer les anciennes peintures en mauvais état, les restes de colle à papier peint.  
· Nettoyer et dégraisser les enduits non traités.
- Mise en œuvre :** Pour mélanger le fixatif à la caséine, utiliser de préférence un seau et un mélangeur. Verser peu à peu le sachet de 250 g de poudre, en remuant constamment, dans 2 litres d'eau froide. Eviter de laisser des grumeaux. Après 30 minutes environ, mélanger à nouveau et rajouter 6 litres d'eau. Appliquer en couche régulière, en saturant le support. L'application doit se faire avec une brosse à façade du bas vers le haut, pour éviter les coulures. Le rouleau ou le pistolet ne conviennent pas. Les surplus (les parties humides qui brillent) sont à essuyer avec un chiffon. Travailler à une température minimale de 8 °C. Le produit préparé doit être utilisé le jour même. La caséine à une odeur typique pendant l'application et qui disparaît après séchage complet.
- Séchage :** Sec après 8 heures à 20 °C.
- Rendement :** Suivant le degré d'absorption du support, 250 g de poudre peuvent couvrir 40 à 60 m<sup>2</sup>.
- Nettoyage des outils :** A l'eau

**Précautions et stockage :** A l'état sec, ils peuvent être mis à la poubelle ou au compost. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures naturelles se gardent aussi hors de portée des enfants.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

---

---

Actina Sprl

Chemin de l'Ermitte,69  
B-1420 Braine l'Alleud  
Belgique

Tél. 02 384 98 15  
Fax 02 384 12 92  
info@galtane.com

nov.-08