



Technische fiche

5030

parketolie *Kverko*

voor : Binnen

vorm : olieachtige fase

- Toepassingsdomein:** De *parketolie Kverko* is een natuurlijke olie voor parketvloeren die bijzonder geschikt is voor eiken- en kastanjehout. Ze wordt gebruikt voor de bescherming en de afwerking van houtoppervlakken binnenshuis (vloeren, parketvloeren, trappen, meubilair...) eenvoudige toepassing, waterafstotend (indien het hout goed van de olie doordrenkt is), mat - satijn afwerking, eenvoudig onderhoud en renovatie.
Opmerking : op sommige soorten hout (Oost-Europese eik, Amerikaanse eik, rood en donker hout ...) wordt het beoogde resultaat met de parketolie Kverko niet behaald. Het hout kan er aanzienlijk donkerder gaan uitzien.
- Eigenschappen:** De *parketolie Kverko* werd speciaal ontworpen om de natuurlijke kleur van eiken- en kastanjehout te doen heropleven. Ze geeft aan het hout een helder, aangenaam en natuurlijk oppervlak en doet de nerven van het hout beter uitkomen. De olie dringt in het hout door, het wordt dus niet bedekt. Ze is ook antistatisch en heeft een aangename geur.
- Samenstelling:** Sojaolie, bereide plantaardige olie, kaolien, kiezelzuur, minerale pigmenten (conform de norm EN71/3 kinderspeelgoed), bentoniet, loodvrije siccatieven (Mangaan), isoolifaten zonder aromatische middelen.
VOS-gehalte : < 399g/l - Beitsen : Cat A/e gelimiteerde EU-waarde : 400g/l
- Gereedschap:** Witte "handpads", spalter, doek,
- Vorbereiding:** De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<14% vochtigheid), zuiver, zonder stof noch vet en vrij van elke scheikundige behandeling. Verwijder de oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Het oppervlak zorgvuldig afschuren en met maximum korrel 120 afwerken, of met korrel 100 voor eikenhout. De afwerking van *parketolie Kverko* op hout - natuurlijke niet homogene stoffen - kan het voorkomen van deze oppervlakte aanzienlijk wijzigen, daarom vragen wij u om het product op voorhand steeds uit te proberen op een los stuk hout vooraleer u op grote oppervlakken begint te werken. Gelieve de vloerverwarming 12 uur voor het aanbrengen uit te schakelen.

Gebruiksaanwijzing:

Zeer goed schudden voor gebruik.

Niet aanbrengen als de temperatuur lager is dan 15°C.

Door grote warmte en de droogtijd wordt het product sneller opgenomen. We vestigen er daarom uw aandacht op niet te lang te wachten alvorens het teveel te verwijderen.

Ofwel :

1) In twee dunne lagen aanbrengen met een tussentijd van 24 uur, met een doek, zonder sporen achter te laten, zoals het aanbrengen van een vloeibare was. Indien het oppervlak na de eerste laag niet ruw is, moet je het niet polijsten.

Ofwel :

2) Mooi uitsmeren in twee dunne lagen met een tussentijd van 24 uur met een spalter met enkele stroken tegelijk en het oppervlak onmiddellijk gelijkmaken met behulp van vod. Dit laat toe een homogeen oppervlak te bekomen zonder sporen van borstelstreken. Indien het oppervlak na de eerste laag niet ruw is, moet je het niet polijsten.

3) In twee dunne lagen aanbrengen met een tussentijd van 24 uur, met een witte handpad (met de hand of een machine, zonder sporen achter te laten, zoals het aanbrengen van een vloeibare was. Indien het oppervlak na de eerste laag niet ruw is, moet je het niet polijsten. Gebruik een doek om eventueel teveel te verwijderen en aldus een homogeen oppervlak te bekomen.

De olieoverschot maakt glanzende vlekken die maar moeilijk drogen; om deze te verwijderen, laat u ze volledig opdrogen en schuur ze dan af met korrel 80 tot 100 of met een schuurvezels (Siavlies : synthetische vezels voor het gladschuren en het mat maken van houtoppervlakken, type medium, kleur bordeaux, soms groen).

Laat de doeken plat opdrogen.

De werkwijze met olie is een impregnatietechniek waardoor we geen laag vormen.

Probeer het oppervlak niet te zwaar te belasten (zeker geen water gebruiken) gedurende de eerste 7 dagen die op de toepassing volgen. Het oppervlak niet met plastic bedekken tijdens de droogtijd, wel met golfkartonplaten (met golfjes tegen de grond).

Droogtijd:

Overschilderbaar na 24u op 20°C en aan een gemiddelde luchtvochtigheid van 60 %, volledig droog na ong. 7 dagen. Zorg voor een toevoer van verse lucht tijdens en na het werk daar de droogtijd van de hoeveelheid zuurstof afhangt. Behoud een temperatuur van 20°C. Het is mogelijk dat het droogproces bij houtsoorten die anti-oxidanten bevatten sterk vertraagd wordt.

- Rendement:** 25m²/liter +/- 20 % of 40 /m² +/- 20% volgens de porositeit van de ondergrond.
- Reiniging gereedschap:** Met GALTANE "*Plantaardig oplosmiddel*" ref. 2060
- Onderhoud:** Stofzuiger, de vloer met GALTANE "*Allesreiniger*" reinigen en met "*Carnauba*" beschermen. Ingeval van vlekken, een schuurvod (Siavlies : synthetische vezels voor het gladschuren en het mat maken van houtoppervlakken) doordrenken met *parketolie Kverko*, op de vlek wrijven, en er nogmaals over wrijven met een zachte doek.
- Voorzorgen en opslag:** Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in verse lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche

Actina bvba	Chemin de l'Ermitte, 69 B-1420 Braine l'Alleud Belgique	Tel. 02 384 98 15 Fax 02 384 12 92 info@galtane.com	mrt-10
-------------	---	---	--------