



Technische fiche

6020

Matte lak

6010

Satijnglanzend lak

voor : Binnen
Buiten

vorm : olieachtige fase

- Toepassingsdomein:** Dekkende bescherming van oppervlakken zoals hout (raamwerk, plinten, deuren, deuroplijstingen) en metaal. Voor gebruik binnen en buiten.
- Eigenschappen:** Witte ondoorzichtige lak op basis van natuurlijke plantaardige oliën met satijnuitzicht en wasbaar. De grondlaag laten ademen. Als bestanddeel voor de lak viel onze keuze op lijnolie omwille van haar siccative eigenschappen. Wij bemerken echter een vergeling van de lak in het donker. Dit effect is onvermijdbaar bij het gebruik van plantaardige oliën.
- Samenstelling:** Op basis van natuurlijke vernieuwbare grondstoffen : Sojaolie, lijnolie, kiezelzuur, dennenolie, loodvrije siccatieven (kobalt, calcium, zirkonium), isoalifaten zonder aromatische middelen, lecithine, montmorilloniet(aarde), kaolien. Percentage droogextracten : 72%
- Gereedschap:** Lakkerrol (met zeer kort haar), lakverfborstel, verfpistool
- Vorbereiding:** De ondergrond moet droog zijn (<12% vochtigheid), zuiver, zonder stof noch vet en neutraal voor elke scheikundige behandeling. Verwijder resten was... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Het oppervlak zorgvuldig afschuren en met korrel 180 afwerken.
Op nieuw hout en teneinde een regelmatig resultaat te bekomen, best eerst een laag Impregnatie (ref. 4060) aanbrengen. Na droging afschuren met korrel 180. Aanbrengen op hout waarvan het vochtgehalte niet hoger is dan 12%. Het timmerwerk moet gemaakt zijn op een manier dat het water kan weglopen.
Op metaal, losse deeltjes en aanslag verwijderen. Eventueel als eerste laag een anti-roest verf aanbrengen.
Bij twijfel wordt het aangeraden om eerst op een kleine plaats een test uit te voeren. De viscositeit van de lak kan worden aangepast met de « verdunner Galtane », maximum 10%. Het is mogelijk om tot 5 % kleurstof toe te voegen.
- Gebruiksaanwijzing :** Goed schudden vóór gebruik. Niet onder de 15°C werken. In 2 dunnen lagen langs de buitenkant aanbrengen. Tussen twee lagen afwrijven (met korrel 180). Een dikke laag verhoogt de droogtijd. De porositeit van het hout kan de afwerking beïnvloeden. Bij buitenshuis gebruik moet de behandeling met regelmatige intervallen herhaald worden. Eventuele schilfers op het oppervlak verwijderen.

- Droogtijd:** Droog na 24 uur bij 20°C, grondige droging na 4 tot 6 weken. Door de samenstelling op basis van natuurlijke plantaardige oliën en een oxidatie bij het drogen, kan er een typische geur ontstaan : gelieve de ruimtes voldoende te verluchten. Een Frisse en vochtige werkomstandigheden verlengen de droogtijd.
- Rendement :** Volgens de porositeit van de ondergrond : ongeveer 15m²/liter
- Reiniging gereedschap:** Met “plantaardig oplosmiddel” (ref. 2060)
- Onderhoud:** De oppervlakken reinigen met neutrale zepen zoals de « Allesreiniger » van Galtane. Alkalische, alcoholische (vensterspray) oplossingen of schuurproducten vermijden.
- Voorzorgen en opslag:** Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in verse lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

chemin de l’Ermite, 69
B-1420 Braine l’Alleud
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

oct.-07