



Technische fiche

6020

Matte lak

6010

Satijnglanzend lak

voor : Binnen
Buiten

vorm : olieachtige fase

- Toepassingsdomein:** Dekkende bescherming van oppervlakken zoals hout (raamwerk, plinten, deuren, deuroplijstingen) en metaal. Voor gebruik binnen en buiten.
- Eigenschappen:** Witte ondoorzichtige lak op basis van natuurlijke plantaardige oliën met satijnuitzicht en wasbaar. De grondlaag laten ademen. Als bestanddeel voor de lak viel onze keuze op lijnolie omwille van haar sneldrogende eigenschappen. Wij bemerken echter een vergeling van de lak in het donker. Dit effect is onvermijdbaar bij het gebruik van plantaardige oliën.
- Afwerking:** Matte Lak 6020 : Verf die zich kenmerkt door een matte en warme afwerking
Satijnglanzende Lak 6010: Verf die zich kenmerkt door een meer glanzende afwerking.
Merk op dat, afhankelijk van de aard van de ondergrond (absorptievermogen, structuur, vochtgehalte, ...) een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op het eindresultaat in vergelijking met de kleurenkaart (kleur, glans, dekking, droogtijd,...)
- Kleurenkaart:** Ontdek de nieuwe kleurenkaart met meer dan 100 tinten in de verkooppunten. Wordt gekleurd door de pigmentenpasta's op oliebasis van Galtane (ref. 6L51 tot 6L58) Kleuren aangemaakt in satijnglanzende afwerking zullen er donkerder uitzien dan de kleuren voorgesteld op de kleurenkaart gemaakt met de matte olielak.
- Samenstelling:** Op basis van natuurlijke vernieuwbare grondstoffen : sojaolie, lijnolie, kiezelzuur, dennenolie, loodvrije siccatieven (kobalt, calcium, zirkonium), isoalifaten zonder aromatische middelen, lecithine, montmorilloniet(aarde), porseleinaarde.
- Gereedschap:** Lakverfrol (met zeer kort haar), lakverfborstel, verfpistool
- Voorbereiding:** De ondergrond moet droog zijn (<12% vochtigheid), zuiver, zonder stof noch vet en vrij van elke scheikundige behandeling. De oude lagen moeten zorgvuldig geschuurd worden; afwerking met korrel 180.
Op nieuw hout, breng eerst één laag Primer voor Olielak (ref. 6300) aan om een gelijkmatig resultaat te bekomen en zo het naar boven komen van looizuren (eik, kastanje,...) te verminderen. Het timmerwerk moet gemaakt zijn op een manier dat het water kan weglopen.

Op metaal, losse deeltjes en aanslag verwijderen. Eventueel als eerste laag een anti-roest verf (ref. 6200) aanbrengen.
Verdun de gekleurde lakken waarvan de referenties beginnen met 021 "medium base" met 5 à 10% Verdunner (ref. 2055).

De ruimte dient droog te zijn, zonder rondvliegend stof of tocht en de temperatuur dient tussen de 15°C en de 20°C zijn. Gebruik materiaal dat proper en in goede staat is, de keuze van het materiaal bepaalt mede het resultaat.

Tijdens het gladschuren is het aangeraden een beschermmasker te dragen.

Gebruiksaanwijzing : Goed schudden vóór gebruik. De ruimte dient droog te zijn, zonder rondvliegend stof of tocht en de temperatuur dient tussen de 15°C en de 25°C zijn. Gebruik materiaal dat proper en in goede staat is, de keuze van het materiaal bepaalt mede het resultaat.

Breng zorgvuldig aan in twee fijne en gelijkmatige lagen. Kruis de lagen horizontaal en verticaal. Eindig loodrecht op de richting van de eerste laag of in de richting van de draad van het hout; deze fijne laag zal de lijnen van de borstel of rol “weghalen”.

Over het algemeen volstaan 2 lagen. Het kan echter zijn dat, afhankelijk van de aard van de ondergrond, een extra laag nodig is (vooral met wit). Het toevoegen van kleurstof verhoogt de dekkingskracht van de lak.

Tussen de twee lagen door, lichtjes poleisten (korrel 180) en al het stof weghalen om een gelijkmatig en egaal oppervlak te verkrijgen. Het absorptievermogen van de houtsoort en de manier van aanbrengen beïnvloeden het eindresultaat. Een behandeling van een buitenoppervlak zal met regelmatig interval moeten herhaald worden.

Laat de vloeibaarheid van de Olielak u niet verrassen, die vloeibaarder is dan een gewone lak. Ze wordt aangebracht in fijne lagen, waardoor poreuze oppervlakken des te beter worden doordrenkt.

Opmerking: Omdat wij uw gezondheid respecteren, vermijden wij het gebruik bestandsdelen dat het verschijnen van velletjes voorkomt: butanoxim; indien er vellen voorkomen in de verf, dient u die gewoon weg te halen. Indien nodig, de lak voor het aanbrengen filteren (nylonkous, zeef, ...).

Gekleurde olielak : zoals het recept het aangeeft, gebruik de flesjes pigmentenpasta's op oliebasis (Carbo - Lazari - Kurkuma - Hibiscus - Verde). Reinig grondig door het gebruik van een beetje verdunner (geen plantaardig oplosmiddel; die zal het drogen voorkomen).

Eens u begint te verven, dient u een volledige oppervlakte af te maken! Alleen de hoeken zullen een oppervlakte een eindgrens geven.

Omwille van de bescherming van de gezondheid en het milieu hebben wij ervoor geopteerd om geen oppervlaktebiocide te gebruiken. Het gevolg hiervan is dat er buitenshuis kleine zwarte puntjes op het oppervlak kunnen verschijnen. Dit is niet schadelijk en kan makkelijk proper gemaakt worden met de Allesreiniger van Galtane (ref. 2010).

Geur tijdens het aanbrengen : Neutrale plantaardige geur

Geur na het aanbrengen : Geur van plantaardige olie die sterk kan zijn. Door het gehalte aan natuurlijke olie, kan een typische geur optreden, ventileren, deze geur verdwijnt na enkele weken.

Droogtijd:	Droog na 24 uur bij 20°C. Volledig hard na 4 tot 6 weken. Door de samenstelling op basis van natuurlijke plantaardige oliën en een oxidatie bij het drogen, kan er een typische geur ontstaan : gelieve de ruimtes voldoende te verluchten. Een frisse en vochtige werkomgeving verlengen de droogtijd.
Rendement :	Volgens de porositeit van de ondergrond : ongeveer 15m ² /liter
Reiniging gereedschap:	Met “plantaardig oplosmiddel” (ref. 2060)
Onderhoud:	De oppervlakken reinigen met neutrale zepen zoals de « Allesreiniger » van Galtane. Alkalische, alcoholische (vensterspray) oplossingen of schuurproducten vermijden.
Voorzorgen en opslag:	Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in verse lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba	chemin de l’Ermite, 69 B-1420 Braine l’Alleud België	Tel. 02 384 98 15 Fax 02 384 12 92 info@galtane.com	déc.-11
-------------	--	---	---------