



Fiche technique

5050

## Huile durcissante

---

---

usage : intérieur

---

---

phase : huileuse

---

---

**Utilisation :** L'huile durcissante GALTANE est une huile naturelle pour parquet et pour la protection et la finition des surfaces intérieures en bois très sollicitées (planchers, parquets, escaliers, plans de travail de cuisine, tables, mobiliers, ...) mais aussi le liège, le linoléum, la terre cuite, les pierres naturelles, le ciment et béton poreux ; application facile, bonne résistance aux liquides, aspect mat-satiné, facile d'entretien et de rénovation ; très haut pouvoir pénétrant, convient pour les bois tendres et les bois denses. Conforme à la norme EN 71/3 (convient pour jouets d'enfants). Produit par excellence pour une habitation saine et naturelle.

**Propriétés :** L'huile pour parquet GALTANE confère au bois une surface agréable et naturelle. Elle ravive les fibres du bois. L'huile pénètre dans le bois, celui-ci n'est pas couvert. Elle est antistatique et d'odeur agréable.

**Composition :** huile de lin, huile de lin cuite (standolie), résines de colophane, acide silicique, siccatifs sans cobalt (Manganèse, Ca ), isoparaffine, lécithine de soja.

Teneur en VOC : < 399 g/litre (isoparaffine). Vernis : Cat A/e Valeur limite EU : 400g/l

**Emissions :** Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9



\* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

**Outils :** spalter, chiffon, rouleau, monobrosse.

**Préparation :** le support doit être poreux, sec (<14% d'humidité), propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Éliminez les anciennes couches et restes de cire, vernis, ... qui peuvent influencer négativement le résultat.

Poncer consciencieusement la surface en finissant au grain **maximum** 120 voir 100 pour du chêne. La finition de l'huile durcissante sur le bois - matière naturelle non homogène - peut modifier considérablement l'aspect de cette surface, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours faire un essai préalable sur une chute de bois avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

#### Mise en œuvre :

**Bien agiter l'Huile durcissante avant application.** Ne pas travailler sous 15°C. Par forte chaleur, la prise est plus rapide. Nous vous conseillons par conséquent d'éliminer les surplus plus rapidement.

Sur bois non-exotique : Appliquer une couche autant que le bois puisse absorber au spalter ou rouleau laqueur ou chiffon. Après 30 minutes, éliminer les surplus à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une raclette. Plus aucune trace d'huile ne devra être visible sur la surface. Il est aussi possible de passer avec un pad (blanc) : à la main ou à la machine, en plus d'éliminer les excédents, l'huile sera massée pour pénétrer dans le bois et la surface égrenée. Nous obtenons ainsi une surface régulière et homogène.

Les surplus d'huile forment des plaques brillantes séchant difficilement ; pour les éliminer, laisser sécher complètement avant de poncer au grain 80 à 120 ou avec un tampon abrasif (Siavlies : fibres synthétiques pour le ponçage et le matage des surfaces en bois, de type médium - grain 120, couleur rouge-marron, parfois vert).

## Toujours faire sécher les chiffons à plat

L'application d'huile est une technique d'imprégnation, on ne forme pas de couche !

Après 12 à 24h, si nécessaire, égrener avec un papier grain 120 ou avec un tampon abrasif (Siavlies : fibres synthétiques pour le ponçage et le matage des surfaces en bois, de type médium - grain 120, couleur rouge-marron, parfois vert). Aspirer.

Appliquer une deuxième fine couche d'huile au chiffon en la massant ou à la monobrosse. Une troisième très fine couche appliquée au chiffon imbibé d'huile - non indispensable - améliorera la qualité de la finition. Plusieurs couches permettent d'obtenir une surface homogène et hydrofuge. Plus il y a de couches, plus la surface deviendra satinée voir brillante.

Sur bois exotique et bambou : appliquer en deux très fines couches au chiffon.

Ne pas verser l'huile sur le hêtre, appliquer la avec un chiffon, un spalter, ou un rouleau. Pour éviter un jaunissement de l'érable européen, il est conseillé d'appliquer une couche de fond éclaircissant.

Pour teinter un parquet voyez le produit *Tynto* (réf. 5040-5046).

Il est aussi possible de teinter le parquet avec une lasure en appliquant **1 et 1** fine couche de Lasure Galtane (réf. 7010-7030) au chiffon. Après 24h, égrener avec un tampon abrasif si nécessaire. Attendre le séchage complet de la lasure pour éviter le délavage (minimum 72h à 20°C) avant l'application d'**une** fine couche (deux si nécessaire) d'Huile durcissante au chiffon en la massant.

Sur pierre poreuse et béton poreux : Appliquer uniformément et en fine couche sur la surface au chiffon ; au spalter sur le béton. Après 30 minutes, éliminer les surplus à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une raclette. Plus aucune trace d'huile ne devra être visible sur la surface.. Les surplus d'huile forment des plaques brillantes séchant difficilement. Après 24h heure répéter l'opération. Ne pas appliquer plus que ce que la pierre ne peut absorber ! Souvent une couche peut suffire. Protéger de la pluie pendant au moins 24heures si application à l'extérieur.

- Séchage :** Recouvrable après 12 à 24h à 20°C. Etant donné que le séchage se fait en réaction avec l'oxygène, veillez à un apport d'air frais pendant et après le travail, maintenir une température de 20°C. Il est possible que le processus de séchage sur des bois contenant des anti-oxydants (Iroko, Padouk, Teck, ...) soit fortement retardé.
- Rendement :** 10 à 15m<sup>2</sup>/litre ou de 66 à 100ml/m<sup>2</sup> selon la porosité du support.
- Nettoyage des outils :** Utiliser le « Solvant végétal » GALTANE (réf. 2060)
- Entretien :** Aspirer, nettoyer le sol avec le "Nettoie-tout" GALTANE et protéger avec le "Carnauba". En cas de taches, imprégner un tampon abrasif (Siavlies : fibres synthétiques résistantes, pour le nettoyage et le ponçage des surfaces en bois) d'Huile durcissante, frotter la tache, repasser avec un chiffon doux.
- Précautions et stockage :** Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons, poussières des sacs des ponceuses et vêtements de travail imprégnés d'huile: risque d'auto-combustion. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures naturelles se gardent aussi hors de portée des enfants.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

---

Actina Sprl

Avenue Thomas Edison, 182  
B-1402 Nivelles  
Belgique

Tél. 067 87 81 00

info@galtane.com

juin-18