

6300

Primaire pour laque

usage : intérieur

phase : aqueuse

Utilisation : Sous couche pour bois poreux avant l'application de la laque à l'huile végétale Galtane. Usage exclusivement intérieur.

Propriétés : Le *Primaire pour laque* Galtane permet le bouchage des pores et atténue une remontée des tanins (chêne, châtaignier, ...) au travers de la laque. Facile à mettre en œuvre. Séchage rapide. Les pigments sont conformes aux exigences de la norme EN71/3 (jouets d'enfants).

Composition : Eau, shellac, kaolin ; Pigment, tensioactif d'origine végétale ; <= 1% ammoniaque.

Teneur en VOC : 0g/litre. Vernis : Cat A/f Valeur limite EU : 130g/l

Emissions : Emissions dans l'air intérieur : **A+** ; selon la norme ISO 16000-9



* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

Outils : Brosse ou rouleau.

Préparation : Le support doit être poreux, sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Éliminer les anciennes couches de peintures, cires, vernis, ... Nous vous invitons à toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

Mise en œuvre : **Bien agiter avant l'application.** Ne pas travailler sous 15°C. Usage exclusivement intérieur. Appliquer à la brosse ou au rouleau une à deux couches fines et régulières à 30 minutes d'intervalle, en évitant les surplus.

Dès séchage complet du *Primaire pour laque* Galtane, appliquer la *Laque à l'huile végétale* Galtane.

Suite à un séchage rapide, éviter tous les excès et/ou homogénéiser ceux-ci rapidement.

Séchage : 4 heures à 20°C et à 60% d'humidité relative. Des conditions atmosphériques humides et fraîches peuvent retarder le processus de séchage.

Rendement : Selon la porosité du support : 12 à 15 m²/litre.

Nettoyage des outils : Utiliser le *Solvant végétal* Galtane (réf. 2060) et le *Nettoie tout* Galtane(réf. 2010)

Précautions d'usage et conservation : Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons et vêtements de travail, ainsi que les poussières du sac des ponceuses imprégnées d'huile : risque d'auto-combustion. Conserver au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Conserver les peintures naturelles hors de portée des enfants. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils sont basés sur une longue expérience et donnés à titre informatif. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ces derniers n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl

chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

janv.-14