



Technische fiche

8760

Bindmiddel voor glazuur

voor : Binnen

vorm : poederige fase

- Toepassingsdomein:** Toepassing op gezonde en poreus ondergronden zoals: pleister, behangpapier, kalk, verf (dispersieverf, caseïne,). Wordt ook gebruikt als fixeermiddel voor leempleister.
- Eigenschappen:** Poeder met water te mengen. Geeft een transparant Bindmiddel, oplosbaar in water, voor de uitvoering van wandglazuur binnenhuis. Eenvoudig te gebruiken en afwisbaar als het goed droog is. Gebruik natuurlijke en alcalibestendig pigmenten.
- Samenstelling:** Caseïne, cellulose, kiezelzuur, methylcellulose, soda.
- Uitstoot:** Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

- Vorbereitung:**
- 1) Voeg het Galtane Bindmiddel in poedervorm toe – blijf constant roeren – in 1 liter koud water. Het is aangeraden een menger te gebruiken om klontvorming te vermijden. Laat 30 minuten rusten en roer dan opnieuw goed door. Verdun eindelijk met 2 liter water (3 tot 4 liter voor zeer poreuze ondergronden).
 - 2) Laat 10 à 100 g pigment in een beetje water opzwellen in een klein potje.
 - 3) Meng het pigment in pastavorm met het Galtane Bindmiddel in kleine hoeveelheden, tot het bekomen van de gewenste kleur.

Opmerking: om een idee te krijgen van de kleur – die al drogend verlicht – brengt u het glazuur op een stuk behangpapier aan en droog het dan met een droger.

Als fixeermiddel op leempleister : men verdunt het Galtane Bindmiddel Galtane met 1 liter koud water en na 30 minuten met 6 liter water. Het aanbrengen gebeurt in 2 lagen, van vertrekkende van beneden naar boven toe.

- Gebruiksaanwijzing:** Laat je verbeelding de vrije hand: de toepassing kan met een handschoen, een spons, een doek, een spalter of een spatel gebeuren.
De mengeling moet binnen de 3 dagen worden gebruikt.
- Droogtijd:** Tweede laag mogelijk na 8u Volledig droog na 24u.
Caseïne kan een typische geur optreden, deze geur verdwijnt na enkele dagen.
- Rendement:** 50 m² voor 100g Galtane Bindmiddel, volgens de gebruikte techniek en de ondergrond.
- Reiniging gereedschap:** Met water en zeep.
- Voorzorgen en opslag:** De resten mogen worden gecomposteerd: zodra ze droog zijn, mogen ze in de vuilnisbak. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

Chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

aug-13